


Pullex Bodenöl

50527 ff



Popis výrobku

Silně penetrující olej pro vodorovné dřevěné plochy v exteriéru. Velmi dobrá stabilizace odstínu exotických dřev.

Speciální vlastnosti

Nátěr je chráněn proti napadení houbami způsobujícími modráni dřeva a proti napadení plísněmi.

Oblasti použití

Rozměrově nestálé vodorovné dřevěné plochy v exteriéru, jako balkonové podlahy, lávky, terasy atd. Obzvláště vhodnými dřevinami jsou exotická dřeva a modřínové dřevo.

Způsob nanášení

Natírání

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý bez oddělovacích substancí a musí být zkontrolována jeho způsobilost a nosnost pro následný nátěr.

Dřeva s obsahem pryskyřice pečlivě obruste zrnitostí 120 a očistěte nitroředidlem (viz pracovní směrnice pro odstranění pryskyřice).

Vlhkost dřeva max. 15%

Nový nátěr

2 x natřít Pullex Bodenöl v tenké vrstvě. Optimální je univerzální nátěr před montáží. Poté doporučujeme zakonzervovat řezné hrany pomocí ADLER Allwetterlack (2 nátěry).

Ošetřující nátěr

Dosud intaktní plochy zbavte prachu a nečistot a 1 x natřete přípravkem Pullex Bodenöl.

Doporučujeme provádět ošetřující nátěr jednou ročně.

Obnovovací nátěr

Zvětralé, silně degradované plochy očistěte přípravkem ADLER Holzentgrauer (srov. Technický list) a 2 x natřete Pullex Bodenöl v tenké vrstvě.

Ředidlo

Výrobek je připraven k přímému použití.

Teplota při zpracování a teplota objektu

Minimálně + 5 °C

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)

Možno přetřít po cca 12 hodinách.

Pozor:

Studené a vlhké počasí může dobu schnutí prodloužit.

U některých exotických druhů dřeva, jako např. iroko a ipé, dochází z důvodu impregnačních látek k prodloužení doby schnutí. V takovém případě se doporučuje před povrchovou úpravou povrch očistit nitroředidlem.

Zvláštní upozornění

Na modřínovém dřevě a na dřevěch s vysokým obsahem impregnačních látek mohou zbytky čisticího (vyšší zásaditost) nebo železný prach (rezivění) vést k černému zbarvení.

U značně frekventovaných ploch dochází přirozeným způsobem k tvorbě „cestiček“. Ty je možno snadno odstranit pravidelnými ošetřujícími nátěry (viz ošetřující nátěr).

Pracovní nástroje

Ohned po použití očistěte přípravkem Adlerol.

Vydatnost (na vrstvu)

Cca 15 m²/l

Velikost balení

750 ml, 2,5 l

Odstín

Java (středně hnědý)	50527
Kongo (tmavě hnědý)	50528

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte bezpečnostní list!

U hadříků, které byly napuštěny oxidativně vysychavými výrobky, hrozí nebezpečí samovznícení! Napuštěné hadříky rozprostřete a nechte uschnout; je nutno je uchovávat v uzavřených kovových nádobách, příp. ve vodě.